

INNO-DECO FOX BINDER-A FD602

Liant et colle pour écorces, scories et galets

Description

FOX BINDER-A FD602, est un liant et une colle spécialement formulés pour fixer les revêtements de sol tels que les galets, le sable, les écorces et les scories utilisés dans les applications d'aménagement paysager sec. Bien que ce produit protège la surface contre les facteurs externes tels que la pluie et le vent, il permet au sol de respirer et favorise la perméabilité à l'eau et le drainage. Il garde votre jardin bien rangé et réduit le temps d'entretien.

Lieux d'application

- Aménagements paysagers secs,
- Travaux d'aménagement intérieur et extérieur,
- Entretien et aménagement paysager,
- Bordures, bordures, massifs d'arbres et de plantes, pentes, tas de feuilles,
- Applications d'écorces d'arbres et de sciure de bois,
- Sols en sable et terre,
- Des galets,
- Stabilisation de tufs volcaniques et de scories.

Avantage

- Il est facile à appliquer et pratique à utiliser.
- Il est à base d'eau.
- Il a une fonction de séchage rapide.
- Sèche de manière transparente et donne un aspect éclatant.
- Permet aux surfaces de respirer.
- Il est sans danger pour les plantes et les animaux.
- Il est respectueux de l'environnement.
- Peut être appliqué par pulvérisation.

Spécifications techniques

| | |
|---------------------------------------|---|
| Couleur du matériau | État humide: blanc; État sec: Transparent |
| Densité | 1,00±0,05 kg/lit |
| Matière solide | %44±1 |
| pH | 5,5±0,1 |
| Temps de séchage | 12-48 heures |
| Temps d'application entre les couches | 2-4 heures |
| Température du sol applicable | +10°C /+30°C |

Les valeurs ci-dessus sont données à +23°C et 50% d'humidité relative. Les températures élevées raccourcissent le temps, les températures basses prolongent le temps.

Procédure de candidature

Préparation des surfaces

Effectuez une petite zone de test (au moins 2 m²) en utilisant le produit pour garantir l'adéquation et les résultats souhaités avant l'application. Testez le taux de couverture de l'application. Utiliser la même préparation, le même équipement et les mêmes conditions que prévu pendant toute l'application. En raison de la grande variété de substrats, de méthodes de préparation, de méthodes d'application et d'environnements, le client doit tester le produit dans un endroit discret pour vérifier la pénétration et la compatibilité avant l'application complète.

Avant l'application, la poussière et la saleté sur la surface existante doivent être nettoyées avec un pistolet pneumatique. Si l'application doit être effectuée sur des granulats, un lavage supplémentaire peut être effectué pour assurer une absorption homogène des granulats et éliminer la poussière en surface.

Conditions d'application

- Attention à la rosée et à la condensation !
- La condensation et la condensation de la vapeur d'eau sur les surfaces non appliquées ou nouvellement enduites endommageront le revêtement. Pour éviter cela, la température du sol doit être supérieure à +3°C.
- Il ne devrait y avoir aucune possibilité de vent ou de pluie dans les 24 heures suivant l'application.
- La température de surface doit être contrôlée entre +10°C minimum et +30°C maximum.



SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Caddesi No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Points à prendre en considération lors de l'application:

Température de surface ; Minimum +10°C - Maximum +30°C
Température ambiante ; Minimum +10°C - Maximum +30°C
Température du matériau ; Minimum +10°C - Maximum +30°C

Mélange

Avant d'appliquer **FOX BINDER-A FD602**, bien mélanger pour assurer un mélange homogène. Si le récipient s'installe, secouez bien pour remélanger.

Pour le verrouillage de produits à trafic léger et de petites dimensions: Mélanger avec de l'eau dans un rapport de 1:1 ou 1:2.

Pour bloquer le trafic léger et les produits de grande taille: Mélanger avec de l'eau dans un rapport de 1:1.

Pour des conditions fortes (pluie, soleil, zones venteuses) et pour le verrouillage de produits de petite taille : utiliser lui-même.

Pour des conditions fortes (pluie, soleil, zones venteuses) et pour le verrouillage de produits de grandes dimensions : utiliser lui-même.

Application

Application avec une machine à pulvériser

Placez un nouveau paillis ou disposez le paillis existant à l'emplacement et à l'épaisseur souhaités. Appliquer lorsque la température est supérieure à +10°C et inférieure à +30°C et qu'aucun vent ni pluie n'est attendu dans les 24 heures. (Le temps de séchage sera plus long à des températures plus froides et plus court à des températures plus élevées).

FOX BINDER-A FD602 est appliqué en couches avec une pompe de pulvérisation. 2 couches sont recommandées pour un trafic et des conditions légères, et au moins 3 couches sont recommandées pour des conditions difficiles. L'application entre les couches doit être effectuée 2 à 4 heures plus tard, selon la température ambiante.

Application par mélange avec un mélangeur

Les granulats propres entre 1 et 10 mm doivent être placés dans un seau ou une bétonnière. **FOX BINDER-A FD602** doit être ajouté à hauteur de 4% du montant total. Il est mélangé dans le seau à l'aide d'un embout mélangeur en T pendant 2-3 minutes. Le mélange est versé sur la surface et appliqué à l'épaisseur souhaitée. Pendant que l'application est encore humide, appliquer 1 couche de **FOX BINDER-A FD602** et polir à la truelle. Une fois la surface sèche, la deuxième couche est appliquée. Appliquer lorsque la température est supérieure à +10°C et inférieure à +30°C et qu'aucun vent ni pluie n'est attendu dans les 24 heures. (Le temps de séchage sera plus long à des températures plus froides et plus court à des températures plus élevées).

2 couches sont recommandées pour un trafic et des conditions légères, et au moins 3 couches sont recommandées pour des conditions difficiles. L'application entre les couches doit être effectuée 2 à 4 heures plus tard, selon la température ambiante.

Les granulats propres entre 10 et 25 mm doivent être placés dans un seau ou une bétonnière. **FOX BINDER-A FD602** doit être ajouté à hauteur de 3% du montant total. Il est mélangé dans le seau à l'aide d'un embout mélangeur en T pendant 2-3 minutes. Le mélange est versé sur la surface et appliqué à l'épaisseur souhaitée. Pendant que l'application est encore humide, appliquer 1 couche de **FOX BINDER-A FD602** et polir à la truelle. Une fois la surface sèche, la deuxième couche est appliquée. Appliquer lorsque la température est supérieure à +10°C et inférieure à +30°C et qu'aucun vent ni pluie n'est attendu dans les 24 heures. (Le temps de séchage sera plus long à des températures plus froides et plus court à des températures plus élevées).

2 couches sont recommandées pour un trafic et des conditions légères, et au moins 3 couches sont recommandées pour des conditions difficiles. L'application entre les couches doit être effectuée 2 à 4 heures plus tard, selon la température ambiante.

Outils d'application de nettoyage

Après application, les outils et équipements utilisés doivent être nettoyés avec de l'eau chaude et un détergent neutre.

Consommation

100-200 mL/m² (pour application par pulvérisation)

Point à prendre en considération

Lors de l'application de **FOX BINDER-A FD602**, il faut toujours veiller à assurer une bonne ventilation et porter des lunettes, un masque et des gants pendant l'application.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com



Emballage

Bidon de 5 L

Vaporisateur de 1L

Durée de conservation

12 mois à compter de la date de production dans des conditions de stockage appropriées.

Stockage

Il doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Pour le stockage à court terme, un maximum de 3 palettes doivent être placées les unes sur les autres et l'expédition doit être effectuée selon le système premier entré, premier sorti. Pour un stockage à long terme, les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres.

Précautions de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et un masque doivent être utilisés conformément aux règles de santé au travail et des travailleurs. Il ne doit pas être mis en contact avec la peau ou les yeux pendant le stockage et l'application. En cas de contact, il doit être immédiatement lavé avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé dans des endroits inaccessibles aux enfants. Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com