

## INNO-DECO FOX BINDER-A FD602

### Akrilik Esaslı, Malç ve Çakıl Taşı Bağlayıcı ve Kilitleme Malzemesi

#### Tanımı

**FOX BINDER-A FD602**, malç, çakıl taşı, kum ve diğer zemin kaplamalarını stabilize etmek için özel olarak formüle edilmiş bir bağlayıcı ve kilitleme malzemesidir.

Yağmur, rüzgar, yaprak üfleyiciler, evcil hayvanlar ve diğer kaynakların neden olduğu hareketi önlerken, alt tabakanın süzülmesine ve nefes almasına izin verir. Bahçenizin veya saksılarınızın temiz ve düzenli görünmesini sağlarken bakım için harcanan süreyi de azaltır.

#### Kullanım Yerleri

- Bahçe yataklarında,
- İç/dış mekanlar
- Peyzaj bakımı
- Kenarlar/bordürler, ağaçlar, bitki yatakları, eğimler, yaprak yığınları,
- Malç veya talaşlarda,
- Kum ve toprak
- Çakıl taşları,

#### Avantajları

- Uygulaması ve kullanımı kolaydır.
- Su bazlıdır.
- Hızlı kurur.
- Şeffaf kurur.
- Yüzeylerin nefes almasını sağlar.
- Bitkiler ve hayvanlar için güvenlidir.
- Çevre dostudur.
- Püskürtme makinesi ile uygulanabilir.

#### Teknik Özellikleri

Malzemenin Rengi	Islak Hali: Beyaz; Kuru Hali: Şeffaf
Yoğunluk	1,00±0,05 kg/lt
Katı Madde	%44±1
pH	5,5±0,1
Kuruma Süresi	12-48 saat
Katlar Arası Uygulama Süresi	2-4 saat
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+10°C /+30°C

*Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.*

#### Uygulama Prosedürü

##### Yüzey Hazırlığı

Uygulamadan önce uygunluğu ve istenen sonuçları sağlamak için ürünü kullanarak küçük bir test alanı (en az 2 m<sup>2</sup>) gerçekleştirin. Uygulama kapsama oranını test edin. Tüm uygulama sırasında beklenen aynı hazırlık, ekipman ve koşulları kullanın. Çok çeşitli yüzeyler, hazırlama yöntemleri, uygulama yöntemleri ve ortamlar nedeniyle, müşteri tam uygulamadan önce penetrasyon ve uyumluluk için ürünü göze çarpmayan bir noktada test etmelidir.

##### Uygulama Koşulları

- Çiğleşmeye ve yoğuşmaya dikkat ediniz!
- Uygulama yapılmamış veya yeni kaplama yapılmış zemin üzerinde çiğleşme ve su buharı yoğunlaşması kaplamaya zarar verir. Bunu engellemek için zemin sıcaklığının +3°C üzerinde olması gerekmektedir.
- Uygulama sonrası 24 saat içerisinde rüzgar ve yağmur yağma olasılığı olmamalıdır.
- Yüzey sıcaklığı minimum +10°C, maksimum +30°C aralığında kontrol edilmelidir.

##### Uygulamada Dikkat edilmesi gerekli hususlar,

Yüzey Sıcaklığı	; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
Ortam Sıcaklığı	; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
Malzemenin Sıcaklığı	; Minimum +10°C - Maksimum +30°C



www.foxbau.com

##### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Karıştırma

**FOX BINDER-A FD602**, uygulamadan önce homojen bir karışım sağlamak için iyice karıştırın. Kapta çökme meydana gelirse, yeniden karıştırmak için iyice çalkalayın.

Hafif trafik alan ve küçük ebatlı ürünlerin kilitlemesi için: 1:1 veya 1:2 oranında su ile karıştırın.

Hafif trafik alan ve büyük ebatlı ürünlerin kilitlemesi için: 1:1 oranında su ile karıştırın.

Ağır koşullar ve küçük ebatlı ürünlerin kilitlemesi için: kendisini kullanın.

Ağır koşullar ve büyük ebatlı ürünlerin kilitlemesi için: kendisini kullanın.

## Uygulama

Yeni malçları yerleştirin veya mevcut malçları istenen yere ve kalınlığa göre düzenleyin. Sıcaklık +10°C üzerinde, +30°C altındayken ve 24 saat içinde rüzgar veya yağmur beklenmiyorsa uygulama yapın. (Kuruma süresi daha soğuk sıcaklıklarda daha uzun, daha yüksek sıcaklıklarda daha kısa olacaktır).

**FOX BINDER-A FD602**, püskürtme pompası ile katlar halinde uygulanır. Hafif trafik ve koşullar için 2 kat, ağır koşullar için en az 3 kat önerilmektedir. Katlar arası uygulama ortam sıcaklığına göre 2-4 saat sonra yapılmalıdır.

## Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar sıcak su ve nötr deterjan ile temizlenmelidir.

## Sarfiyat

100-200 mL/m<sup>2</sup>

## Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- **FOX BINDER-A FD602** uygulaması yapılırken daima iyi bir havalandırma olmasına dikkat edilmeli, uygulama sırasında mutlaka gözlük, maske ve eldiven takmaya özen gösterilmelidir.

## Ambalaj

5 L Bidon

## Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

## Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

## Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

## Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır



www.foxbau.com

## SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com