

INNO-TERM

FOX THERM-ALL® FIX FT383

Цементно-Полимерный Дисперсионный Клей для Теплоизоляционной Плиты

Ознакомление

FOX THERM-ALL® FIX FT383 - модифицированный полимер, на цементной основе, подходит для структуры полистирольного материала, клей для теплоизоляционных плит

Соответствует Требованиям TS 13566:2013

Область Применения

- Используется для приклеивания теплоизоляционных плит к бетонным и оштукатуренным поверхностям.

Преимущества

- Смешивается самостоятельно с водой.
- Легко готовить и применять.
- Предотвращает скольжение.
- Отличная адгезия.
- Длительный срок службы.
- Высокая устойчивость.
- Устойчив к эффекту замерзания-оттаивания.

Технические Особенности

Материальная Основа	Минеральные Наполнители, Спец. Полимеры, Синтетические Добавки	
Плотность		1,64 кг/л
Цвет		Серый
Прочность на Разрыв	EN 1348 Бетон	>0,50 Н/мм ²
	Полистирольная плита	>0,20 Н/мм ²
Прочность на Сжатие		10 Н/мм ²
Прочность Сцепления		4 Н/мм ²
Толщина Нанесения		Мин. 3 мм
Кардочесальный Метод		Макс. 8 мм
Применимая Температура Поверхности		+5°C/+30°C
Рабочая Температура		-20°C/+80°C
Процесс Созревания		3-5 минут



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхности для нанесения должны быть прочными и не содержать пыли и грязи. Ремонтные участки должны быть отремонтированы с помощью растворов серии **INNO-CRETE** как минимум за 24 часа. Если температура воздуха выше +20°C во время нанесения, поверхность должна быть слегка увлажнена

Смешивание

Соответствующее количество воды, указанное на упаковке, выливается в чистую емкость для смешивания.

FOX THERM-ALL® FIX FT383 медленно добавляют в воду и смешивают с помощью электрического миксера при 400-600 об/мин в течение примерно 3-4 минут до получения однородной смеси. В материале не должно быть комков. После выдерживания материала в течение 3 минут его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению

Соотношение Смешивания

Для 25 кг/1 мешок **FOX THERM-ALL® FIX FT383** следует использовать приблизительно 6,25 л воды.

Приблизительно 250 мл воды следует использовать для 1 кг **FOX THERM-ALL® FIX FT 383**



Нанесение

Клей наносится шпателем в виде полоски по краям адгезионных поверхностей теплоизоляционных плит и посередине плит пунктирным способом. **FOX THERM-ALL® FIX FT383** должен иметь минимальное 40% соотношения контакта. Когда теплоизоляционные плиты приклеены, плиты прижимаются к месту до достижения желаемого уровня и равенства. В зависимости от температуры окружающей среды, когда **FOX THERM-ALL® FIX FT383** получает достаточное количество заглушки, доски механически крепятся к поверхности подходящим штифтом. Во время размещения листов следует избегать высыхания клея на поверхности листов и образования слоя пленки. На очень гладкие поверхности **FOX THERM-ALL® FIX FT383** следует наносить с помощью зубчатого шпателя размером 10 x 10 мм

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **THERM-ALL FIX FT383** можно снимать с поверхности только после отверждения

Расход

4-5 кг/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- После нанесения **FOX THERM-ALL® FIX FT383** на фасад, его необходимо механически закрепить, выбрав подходящий дюбель на поверхности
- Если температура окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +30°C при применении **FOX THERM-ALL® FIX FT383**, следует ожидать подходящих температур
- Наружные применения должны быть защищены от солнца, дождя, ветра и мороза в течение первых 24 часов
- Рабочее время и время реакции в ремонтных растворах на основе цемента зависят от температуры воздуха, влажности и температуры грунта
- Высокие температуры ускоряют гидратацию и соответственно сокращают время работы. Низкие температуры замедляют гидратацию, что увеличивает время работы. Для отверждения материала - температура грунта и температура окружающей среды, на которые должны быть нанесены материалы, не должны опускаться ниже минимально допустимой температуры

Упаковка

25 кг полиэтиленовый армированный крафт-мешок

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит употребить в течении 1 недели

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com